

FERRO METALEN
Ijzer, staal, gietijzer

	NIEUW OPPERVLAK	LICHT GEROEST OPPERVLAK	ZWAAR ROESTIG OPPERVLAK	GEVERFD OPPERVLAK MET ALKYD VERFSYSTEEM IN SLECHTE CONDITIE
AFWERKING MET 1 COMPONENT (VERF)SYSTEEM	- Reinig het oppervlak, vet- en olie vrij - PRIMER AP60 (oversch. 24-48u) - DÉCO / RA.85 of olie-/alkyverf**	- PRIMER AP60 (overschilderen 24-48u) - DÉCO / RA85 of olie-/alkyverf**	- Grondig borstelen met staalborstel - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - DÉCO / RA.85 of olie-/alkyverf**	- Verwijderen met Dilunett** - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - DÉCO / RA.85 of olie-/alkyverf**
AFWERKING MET 2 COMPONENTEN SYSTEMEN	- Reinig het oppervlak, vet- en olie vrij - C.I.P. (72u drogen!) - Epoxy, chloorrubber, polyurethaan antifouling...	- C.I.P. (72u drogen!) - Epoxy, chloorrubber, polyurethaan antifouling...	- Grondig borstelen met staalborstel - C.I.P. (24u drogen) - 2e laag C.I.P. (72u drogen!) - Epoxy, chloorrubber, polyurethaan antifouling...	- Verwijderen met DILUNETT** - C.I.P. (24u drogen) - 2e laag C.I.P. (72u drogen) - Epoxy, chloorrubber, polyurethaan antifouling...
NATUURLIJKE ROESTIGE UITSTRALING		- Verwijder losse roest - 1 laag OWATROL® OLIE	- Grondig borstelen met staalborstel - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - DEKS OLIE D2 (D2-olie) voor een hoogglans afwerking of olie-/alkyvernis	

Bovenstaande aanwijzingen gelden ter informatie. Lees de instructies op de verpakking. Raadpleeg bij twijfel altijd de importeur.

* Op aluminium of bij 2-componenten, gebruik een toegestaan/voorbestedemd afbijtmiddel
** OWATROL® OLIE als additief (verhouding 1e laag 1 deel OWATROL® OLIE op 4 delen olie-/alkyverf)

NON FERRO METALEN + ROESTVRIJ STAAL
Gegalvaniseerd**, aluminium, zink**

	NIEUW OPPERVLAK	GECORRODEERD OPPERVLAK	GEVERFD OPPERVLAK MET ALKYD VERFSYSTEEM IN SLECHTE CONDITIE	GEPOLIJST METAAL*** CHROOM OF GEANODISEERD
AFWERKING MET 1 COMPONENT (VERF)SYSTEEM	- Reinig het oppervlak, vet- en olie vrij - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - DÉCO / RA.85 of olie-/alkyverf****	- Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - DÉCO / RA.85 of olie-/alkyverf****	- Verwijderen met DILUNETT** - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - DÉCO / RA.85 of olie-/alkyverf****	
AFWERKING MET 2 COMPONENTEN SYSTEMEN	- Reinig het oppervlak, vet- en olie vrij - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - C.I.P. (72u drogen!) Epoxy, polyurethaan, chloorrubber, antifouling...	- Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - C.I.P. (72u drogen!) Epoxy, polyurethaan, chloorrubber, antifouling...	- Verwijderen met DILUNETT** - Verzadigen met 1 laag OWATROL® OLIE (48u drogen) - C.I.P. (72u drogen!) Epoxy, polyurethaan, chloorrubber, antifouling...	
AFWERKING: HERST. EN BESCHERMEN VAN DE HOOGGLANS UITSTRALING VAN HET OPPERVLAK				- Reinig het oppervlak, vet- en olie vrij - POLYTROL® - Nabehandelen met een droge doek na max. 15 minuten (GEEN FILMLAAG!)

Bovenstaande aanwijzingen gelden ter informatie. Lees de instructies op de verpakking. Raadpleeg bij twijfel altijd de importeur

* Op aluminium of bij 2-componenten, gebruik een toegestaan/voorbestedemd afbijtmiddel
** Behoeft geen nabehandeling d.m.v. poetsen/polijsten

*** Gepolijst metaal: brons, koper, niet oxiderend staal, messing, geanodiseerd metaal, bijv. aluminium
**** OWATROL® OLIE als additief (verhouding 1e laag 1 deel OWATROL® OLIE op 4 delen olie-/alkyverf)